




CEWELD E 9015-B9

TYPE	Electrode basique, Cr et Mo-alliée pour les aciers résistants à la chaleur T/P91 et T/P92										
APPLICATIONS	Collecteurs, tuyauteries principales de vapeur et carters de turbines, dans les centrales électriques à combustible fossile. Raffineries de pétrole et usines de liquéfaction et de gazéification du charbon. Température de préchauffage et d'interposition 200°C - 300°C.										
PROPRIÉTÉS	9015-B9 est conçu pour souder des aciers CrMo équivalents de type T91 et T92 modifiés par de petites additions de vanadium et de tungstène pour améliorer les propriétés de fluage à long terme. Ces produits consommables sont spécifiquement destinés à un service structurel de haute intégrité à des températures élevées, de sorte que les ajouts mineurs d'alliages responsables de la résistance au fluage sont maintenus au-dessus du minimum considéré comme nécessaire pour assurer une performance satisfaisante. Dans ce cas, les soudures seront plus faibles dans la région HAZ ramollie (intercritique) du matériau de base, comme l'indique la défaillance dite "de type IV" dans les essais de fluage des soudures transversales.										
CLASSIFICATION	AWS	A 5.5: E9015-B91									
	EN ISO	3580-A: E CrMo91 B42 H5									
	F-nr	4									
	FM	4									
CONVIENT POUR	P91: 9%Cr-1% Mo ISO 15608: ~5,4 C ≤ 0,35 %, 7,0 % ≤ Cr < 10,0 % und 0,7 < Mo ≤ 1,2 % 1.7386, 1.7688, 1.7389, 1.4903, 1.4955 X12CrMo 9 1, GX12CrMo 10 1, X11CrMo9-1, X7CrMo9-1, X10CrMoVNB9-1, GX12CrMoVNB9-1 ASTM: Grade 91, T91, P91, F91, FP91, A182/A336 grade F91, A213 grade T91, A217 grade C12A, A234 grade WP91, A387 grade 91, A335 grade P91 STPA28, STBA28										
AGRÉMENTS	CE										
POSITIONS DE SOUDAGE											
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DE SOUDURE (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Nb	N
	0.1	0.3	0.8	0.008	0.008	9	0.65	0.99	0.2	0.05	0.05
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment		R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A5 (%)	Impact Energy (J) ISO-V				Hardness	
	760°C±15°C 2h		560	750	18	RT				HRc	
ETUVAGE	300°C / 2 hr										
GAS ACC. EN ISO 14175											