



CEWELD SG CrMo1 Tig

TYPE	Verkoperde TIG draad voor het lassen van kruipvaste- en waterstofvaste staalsoorten					
TOEPASSINGEN	Drukvaten, offshore toepassingen, reparatie, constructie, piping etc.					
EIGENSCHAPPEN	Zeer goede laseigenschappen, eenvoudig te verwerken. Toepasbaar met kruipvastheid tot werktemperaturen van 550°C.					
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.28: ER 80S-G				
	EN ISO	21952-A: W CrMo1Si				
	W.Nr.	1.7339				
	F-nr	6				
	FM	3				
GESCHIKT VOOR	Typ 1Cr0,5Mo, ISO 15608: ~5,1 1.7205, 1.7218, 1.7225, 1.7228, 1.7254, 1.7258, 1.7262, 1.7335, 1.7337, 1.7350, 1.7354, 1.7357, 1.7728 13CrMoV42, 13CrMo4-4, 13CrMo4-5, 15CrMo3, 15CrMo5, 13CrMoV42, 15Cr3, 16MnCr5, 20MnCr5, 15CrMo5, 24CrMo5, 25CrMo4, GS-22CrMo5, GS-22CrMo54, GS 17CrMo5-5, 16CrMoV4, 42CrMo4, 42CrMo4V, 41CrMo4V, ASTM A 182 Gr. F11 / F12; A 193 Gr. B7; A 213 Gr. T12; A 217 Gr. WC6; A 234 Gr. WP11; A335 Gr. P11, P12; A 336 Gr. F11, F12; A 426 Gr. CP12 ; A 199; A200; A 387 Gr A11 / 12					
GOEDKEURINGEN	CE					
LASPOSITIES	      					
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Mo	
	0.09	0.6	1	1.1	0.5	
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V	
	690°C±15°C 1h	460	560	22	RT	-40°C
					80	47
					Hardness	
					HRc	
HERDROGEN	Not required					
GAS ACC. EN ISO 14175	I1					



CEWELD SG CrMo1 Tig

SG CRM01 TIG 1,2 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411396

SG CRM01 TIG 1,6 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411402

SG CRM01 TIG 2,0 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411419

SG CRM01 TIG 2,4 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411426

SG CRM01 TIG 3,2 X
1000MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Tube	5	8720663411433